



PINTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS BA.

TIPO.

Acrílico.

DESCRIPCION.

Recubrimiento base agua formulado a partir de resinas acrílicas las cuales le permite ofrecer gran resistencia al tráfico, de acabado mate, contiene pigmentos resistentes a la luz y a la intemperie.

Se recomienda como acabado para canchas de carpeta asfáltica o concreto, para pisos con transito ligero como pasillos, garajes (para evitar derrapes o arrancones de los carros)

CARACTERÍSTICAS.

- Secado rápido.
- Antiderrapante.
- Excelente adherencia sobre superficies de concreto o asfalto.
- Buen poder cubriente.

DATOS TÉCNICOS.

DATO TÉCNICO A EVALUAR	ESPECIFICACIÓN DE LIBERACIÓN
Acabado	Mate.
Viscosidad @ 25°C Cps	35000-40000 al momento de envasar.
Densidad @ 25 °C (g/cm ³)	1.27-1.40
Sólidos en peso (%)	55-60
VOC	<100
Presentación	4L, 19L Y 200L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre polvo, oxido, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite la adherencia del producto.



PINTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS BA.

CRONCRETO.

- En superficies **nuevas de concreto** (dar un tiempo de secado o fraguado de 30 días antes de pintar) o con **presencia de alcalinidad** es necesario dar un lavado con solución ácida¹ con el objetivo de neutralizar la alcalinidad de la superficie y evitar la eflorescencia.
 1. *Lavado con solución ácida: Cepille la superficie a pintar con una solución 5 partes de agua por cinco partes de ácido muriático, lavar con agua y repetir las veces necesarias hasta que ya no haya efervescencia al momento de aplicar la solución ácida.*
- Una vez terminado el tratamiento ácido, enjuagar con agua abundante y dejar secar por al menos 24 horas.
- Aplicar SELLADOR PARA CONCRETO G-3; su dilución puede ser de 5 partes de agua por 1 de sellador.

Nota: para verificar si el concreto está completamente seco se recomienda realizar la prueba del plástico que consiste en:

Cortar un plástico de 10X50 cm y pegar los 4 lados con cinta adhesiva en la superficie a pintar.

Dejar esta prueba por un tiempo mínimo de 12 horas y si se condensan gotas de agua sobre el plástico o quedan manchas oscuras sobre el concreto, esto nos indica presencia de humedad. Por lo que será necesario dar un tiempo mayor de secado al concreto.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca. Mezcle bien el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.

REDUCTOR.

Agua limpia.

DILUCIÓN.

Aplicación con brocha y rodillo: 5 % máximo.

**Sobre diluir el producto puede disminuir el poder cubriente del producto

PRECAUCIONES AL APLICAR.

- No aplicar en superficies donde haya presencia de humedad.
- No aplicar si la temperatura ambiente es menor a los 10°C.
- No aplicar si la temperatura ambiente supera los 40°C y 3°C por arriba de la temperatura de rocío.
- No aplicar si la humedad relativa supera el 80% ya que el tiempo de secado se prolonga.
- En exteriores no aplicar si hay probabilidad de lluvia.

RENDIMIENTO.

El rendimiento teórico de nuestra pintura es de 2-4 m²/L y por capa².

2.- El rendimiento real de la pintura podrá variar de acuerdo a: el tipo de superficie a pintar, la rugosidad, porosidad, método de aplicación, las condiciones de trabajo, el espesor de película, desperdicios de pintura, etc.

SECADO.

Al tacto de 10-15 minutos.

A 25°C y con 50% de humedad relativa.

El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.

Dejar secar de 6-8 días antes de que puedan transitar sobre la superficie pintada.

Río Grijalba No. 11 Corredor Industrial Cuatlancingo Puebla, México.

☎ 01 800 836 13 60

✉ ventas@pinturasg3.com

🌐 www.pinturasg3.com



WWW.PINTURASG3.COM

FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS BA.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HÚMEDA POR CAPA.

10.0-15.0milésimas de pulgada sin dilución.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA.

5.0-8.0milésimas de pulgada con brocha sin dilución.

ESTABILIDAD.

Manténgase en lugares frescos y secos; después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. El producto mantiene sus propiedades por 12 meses después de su fecha de fabricación (véase fecha en la etiqueta).

PRECAUCIONES.

En caso de ingestión no provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

El abuso intencional de estos productos concentrándolos e inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la muerte

LIMITACIONES.

Debido a la naturaleza de los productos base agua, no se recomienda la aplicación de este si existe la amenaza de lluvia dentro de las 6 horas posteriores a la aplicación del producto. En caso de omitir esta recomendación, existe un gran riesgo de tener desprendimiento de la película aplicada.

Después de 1 año el producto puede presentar variación en algunas de sus propiedades, por lo que es responsabilidad del área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de este producto en el tiempo señalado.

IMPORTANTE:

Si en caso de que en la aplicación del producto el cliente llegara apreciar algún problema evidente tales como: diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, viscosidad excesiva y nata etc. es responsabilidad del cliente suspender la aplicación.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta ficha técnica queda a riesgo del aplicador, comprador y/o usuario. PINTURAS G-3 S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas a la aplicación para obtener mejores resultados.

PINTURAS G-3 S.A. DE C.V no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO

Río Grijalba No. 11 Corredor Industrial Cuatlancingo Puebla, México.

☎ 01 800 836 13 60

✉ ventas@pinturasg3.com

🌐 www.pinturasg3.com

Abril 2019

Página 3 de 3